

Tulajdonságai:

- Felhasználásra kész
- Magas viszkozitású
- Fuga kitöltő
- Kötés után plasztikus-rugalmas ragasztófuga keletkezik
- Hőálló -20 °C+60 °C között
- Oldószert tartalmaz

Felhasználás:

- Fa és kemény PVC lábazatok ragasztása
- Faforgács, gipsz és gipszkarton lapok ragasztása
- Fából és műanyagból készített panelek, üveg és ásványi szálakból készített párazáró lapok ragasztása, valamint hab anyagból készült párazáró és hangszigetelő lapok ragasztása falfelületekre (styroporhoz nem alkalmas)
- Építési padlók, műanyagból, természetes kőből, vagy laminált anyagból készített ablakpárkányok, valamint szigetelőlapok betonra, fára fémre, gipszanyagra történő ragasztása
- Fémszerkezeti varratok, illesztések tömítésére

Műszaki adatok:

Alapanyag:	Szintetikus gumi
Szín:	Fehér
Állapot:	Pasztaszerű
Sűrűség:	Kb. 1,3g/cm ³
Tisztítószer:	Spiritusz, aceton
Felhordási mód:	Kinyomó pisztollyal
Ragasztási idő:	Cca. 10 perc
Kötési idő:	2-4 nap, a felhordás vastagsága és helyiség hőmérséklettől függően
Feldolgozható:	12 hónapon belül, megbontott göngyölegét hamarosan felhasználva
Tárolási feltételek:	Száraz helyen, +5 °C -+25 °C között
Fagyra érzékeny:	Nem
GefStoffV jelzés :	F

*A megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.

Aljzat:

Az aljzatnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie. Sima felületeket zsírtalanítani, tisztítani kell. Porózus, homokkal szórt felületek seprűvel a tapadó felületig megtisztítandók, vagy 044 Europrimer Multi anyaggal (vízzel 1:2 arányban hígítva) alapozunk. Száradási idő: 2-3 óra.

Feldolgozás:

A tubus feldolgozásához a tubus tetejét levágjuk, a szűkítő fejet felcsavarozzuk és a fuga szélességének megfelelő méretre vágjuk.

A ragasztót egy oldalon, pont, vagy hullámos formában hordjuk fel a ragasztandó anyag hátoldalára, vagy az aljzatra.

A felhordási vastagság az aljzat egyenetlenségétől függ. Azonnal helyezzük az anyagot az aljzatra, a ragasztó aljzatra való átadása céljából, majd vegyük fel az

anyagot és legfeljebb 10 percig levegőztetjük, majd visszahelyezzük, leszorítjuk, bedörzsöljük. A ragasztóval ellátott felületek egybehelyezése a ragasztó bőrösödése előtt meg kell, hogy történjen, hogy a ragasztóanyag megfelelően terülhessen (ez függ a helyiség klíma értékeitől).

Más gyártók műszaki információs adatlapjai figyelembe veendő.

Figyelmeztetés: A 232-es szerelési ragasztó veszélyes anyagokat tartalmaz.
Vegye figyelembe a biztonsági adatlap utasításait!

Csomagolás: nettó,310 ml-es tubusban - 12 db /karton

Figyelembe veendő: A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk!
Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiánya a szavatosság elvesztését jelenti. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését, különösen ritka fajták (egzóta) esetében, ahol kevés tapasztalat áll rendelkezésre a feldolgozás, valamint az anyagtartalommal kapcsolatban.
Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek.
Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti.

Aktuális kiadás 2007.12.17, a 2007.11.09.-i kiadás érvényét veszíti.