
Objekt parketta ragasztó 257

- Tulajdonságai:**
- Parketta ragasztó, a DIN 281-nek megfelel
 - Jól kenhető
 - Gyors szilárdulás
 - Padlófűtésnél alkalmazható
 - Oldószertartalmú
 - Világos szín

-
- Következő anyagok ragasztásához:**
- Mozaikparketta, élére állított lamella parketta
 - Hagyományos parketta
 - Kézparketta
 - Fajárda RE
alkalmas, burkolható ásványi anyagú aljzatra , csavarozott faforgács lapra

Műszaki adatok:

Alapanyag:	Műgyanta
Szín:	bézs
Állapot:	Közepesen viszkóz
Sűrűség:	Kb. 1,46g/cm ³
Tisztítószer:	683-as oldat
Felhordási mód:	Fogazott spatulával parkettaformától Függően, B3/B11/B5 (TKB)
Felhasználás:	700-1200g/m ² aljzattól , fogazattól függően
Berakási idő:	Cca. 10 perc *
Kötési idő:	Cca. 48 óra *
Feldolgozható:	Cca. 12 hónapig
Tárolási feltételek:	Jól bezárva, normál hőmérsékleten, megtörtött göngyöleget hamarosan felhasználva
Fagyra érzékeny:	Nem
Tűzveszélyes:	Igen
GefStoffV jelzés:	A I
GISCODE:	S 5
Biztonsági adatlap:	Kérésre

*A megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.

Aljzat: Az aljzat meg kell, hogy feleljen a VOB/DIN 18367/18356/18202, valamint a nemzeti normáknak, illetve a TKB és BEB aktuális előírásainak. Ez többek között azt jelenti, hogy nyomás és húzás álló, tartósan száraz, repedés és pormentes, sima, tapadást csökkentő rétegektől mentes kell, hogy legyen. A hiányos aljzatokat szakszerűen, megfelelő módon kell előkészíteni, mint pl. csiszolással, alapozással, illetve aljzatkiegyenlítéssel. Esetenként nem árt a hibákat jelenteni. A VOB szerinti vizsgálati és kellő gondosságra kötelezettségre ügyelni kell. Padlófűtésre alkalmas burkolásnál a meglévő mérőpontoknál a nedvesség tartalmat mérni kell (DIN 4725/4), a Szaniter-Fűtés-Klíma Szövetség padlófűtések metszési helyeire vonatkozó jegyzőkönyve alapján kell eljárni. Esetlegesen az esztrich felületén meglévő iszapos réteg eltávolítandó és az aljzatot porszívóval portalanítani. A szívóképes aljzatok vagy padlófűtéssel ellátott esztrich alapozása a 049

Europrimer ABS vagy 033 Europrimer anyaggal történik.
Amennyiben kiegyenlítésre is szükség van a felület egyenletessége miatt, ezt a parkettához alkalmas struktúrájában szilárd Forbo aljzatkiegyenlítő masszával végezzük, legalább 3 mm vastagságban (pl. 960 Europlan Super)

Feldolgozás: Használat előtt jól keverje át!
A ragasztót fogazott spatulával egyenletesen felhordjuk az aljzatra.
Csak annyi ragasztót hordjunk fel, amennyit a fektetési időn belül Fel tudunk dolgozni.
A parkettát a nedves ragasztóágyba helyezzük. Azonnal alaposan lenyomjuk.
Ügyeljünk a parketta hátoldal teljes felületű bordás benedvesítésére, a bordák szétterülésére, vigyázva arra, hogy ragasztófészek ne keletkezzen.
Elhasznált fogazatokat időben cserélje ki. A fal mellett megfelelő távolságot tartson (10-15 mm).
A felület csiszolását messzemenően a ragasztó megkötése, úgynevezett „megnyugvása” , a parkettadarabok esetleges alakváltozása után végezhetjük el. A bevonást parketta fajta és teremklíma függvényében 2-10 nappal később készíthetjük. A kötési idő függvénye az aljzat tulajdonságai, a helyiség hőmérséklete, a levegő páratartalma.
Kötési idő befejezése előtt, illetve a fafelület korai bevonása az oldószermaradványok hosszabb ideig történő kipárolgásához vezethet, ezáltal a fakitt a fugákból kinyomódhat.

Megjegyzések: Tömör aljzatokra (maradék nedvesség lezárása öntött aszfalttal) való lerakás 156 Eurowood MS Extra, vagy 155 Euromix Parquet ragasztásával történik.
A helyiség klimatikus körülményei meg kell, hogy feleljenek a későbbi használat során lévővel, a méretváltozások elkerülhetők legyenek, különösen a parketta esetében. A parketta gyártók javaslatait és feldolgozási iránymutatásait vegye figyelembe.
A fa nedvességtartalma és a helyiség klímája a lefektetés előtt vizsgálandó.

A bevonáshoz javasoljuk pl. a Forbo Aqua Lack rendszert.

Utalunk a veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendelet 16.§.-ra-(mérlegelési kötelezettség).Kérjük, vizsgálja meg, vajon a kivitelezendő munka során lehet-e az áruválasztékban található ,kevésbé veszélyes anyagokkal a munkálatokat kivitelezni. Más gyártók műszaki információs adatlapjai figyelembe veendő.
A szakmához kapcsolódó szabványok és szabályok betartandók.
Németországon kívüli alkalmazásnál a mindenkor nemzeti szabályok ismerete és betartása a felhasználó feladata.

Figyelmeztetés: A ragasztó éghető oldószereket tartalmaz.
Vegye figyelembe a biztonsági adatlap utasításait!

Csomagolás: 20 kg egyszer használatos kiszerezésben, nettó

Figyelembe veendő: A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk!
Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiánya a szavatosság elvesztését jelenti. A szakmához kapcsolódó szabványok és szabályok betartandók Németországon kívüli alkalmazásnál a mindenkor nemzeti szabályok ismerete és betartása a felhasználó feladata. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését.
Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek.

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti.

Aktuális kiadás 2007.03.01, a 2006.06.14.-i kiadás érvényét veszíti.