

Eurostar TK 501

Tulajdonságai:

- nedves ragasztó szívóképes aljzatokhoz
- jó szilárdságú
- jó ragasztó erejű
- feldolgozási idő Kb. 20 perc
- jó kenhető
- padlófűtésnél is alkalmazható
- sampon álló RAL 991 A2
- oldószermentes, alacsony károsanyag kibocsájtó EMICODE EC1

Felhasználható a következő anyagok ragasztásához:

- Szőnyeg padlók különböző hátsó oldal kialakításával
- CV- burkolatok tartó vliessel
- könnyű tü vliess
- hordozó anyagokban gazdag, nyitott párologtatású textil bukolatokhoz, szívóképes anyagokhoz

Technikai adatok:

Alapanyag:	Acrylat – diszperzion
Színe:	beige
Állapota:	közepesen viszkoz
Sűrűsége:	Kb. 1,46 g/cm ³
Tisztítószer/ Higítható :	víz
Szükséglete:	Kb. 450 g/m ² , alapfelület függvényében
Felhordása:	fogazott spaklival B1/TKB
Feldolgozási feltételek:	15 – 25 °C, levegő páratartalom <75%, ajánlott <65%
Szellőztetési idő:	Kb. 5 – 20 perc
Feldolgozás:	Kb. 20 perc
Kötési idő:	Kb. 48 óra
Felhasználható:	Kb. 12 hónap originál csomagolásban
Tárolása:	szobahőmérsékleten lehetőleg légmentesen lezárva
Fagyálló:	nem
Tűzveszélyes:	nem
GISCODE:	D1
EMICODE :	EC1 emisszió szegény
Biztonsági előírások:	megrendelhetőek

Alapfelület:

A felhasználáshoz előkészített felület a következő előírásoknak kell, hogy megfeleljen: VOB/DIN 18365, 18202 ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253, valamint TKB és BEB. Különösen nagy nyomás és húzó szilárdság, szárazság, por és repedés mentesség az előfeltétele. Hibás felületeket csiszolással, marással, portalanítással, alapozással lehet előkészíteni. A megfelelő alapfelület kialakításához 1,5 – 2mm vastagságig 960 Europlan Supert ajánljuk.

Termék alkalmas: irodai gördülőszékeknek ellenáll, nem szívóképes felületek úgymint nedvességérzékeny felületek, kalciumszulfát kötésű esztrich, kőfa, magnesiaesztrich valamint öntött aszfalt esztrichhez.

Padlófűtés esetén a meglévő mérőpontoknál a maradék nedvességet DIN 4725/4 alapján kontroláljuk. Textil búrkolok ragasztásánál egyenes szívóképes aljzatokra ajánlatos a 046 Europrimer Parquett vagy 044 Europrimer Multi alapozót használni. Ezek segítségével elkerülhető a ragasztó torlódása.

Feldolgozás: Használat előtt alaposan felkeverni. A ragasztót fogazott spakli segítségével kenjük fel az alapra. Kb. 5 – 20 perces szellőzés után fektessük a burkolatot az aljzatra és jól dörzsöljük át. Feszültségben gazdag helyeken 15 – 20 perces várakozási időt követően ismételjük meg a bedörzsölést.
Hordozó anyag mentes párolgásra nyitott burkolatokat csak a szellőzési idő kivárása után fektessük le! Ezáltal elkerülhetjük a nedves ragasztó kicsapódását. A burkolat hátoldala teljes felületében bordázottan legyen beragasztózva. Rosszúl feldolgozható ragasztható textilszönyegekhez és tü vlieshez többszöri kísérletet vagy “509 Eurostar Tex”- et javasoljuk.
Ragasztó maradványokat vízzel távolíthatjuk el. Általános burkolási szakmai szabályokat kérjük tartsa be. Németországon kívül a nemzetközi szabályok alkalmazása érvényesül.

Megjegyzés: A burkolatokat lefektetés előtt aklimatizálnodni kell hagyni lehetőleg a burkoláshoz előkészítet helységben.
Feszültség mentesnek és egyenesen szétterítettnek kell lennie. Textilszönyegeknel a nedvesség hatására bekövetkező zsugorotást vegyük figyelembe. Egy hibamentes burkolás előfeltétele, hogy a helység a padló, ragasztó és a burkolat hőmérséklete min. a 15 °C-ot elérje. A levegő páratartalma max. 75 % lehet.

Csomagolás: 14 kg kiszerezésben

Tanácsoljuk, vegyék figyelembe: A termék felhasználási javaslatait Cégünk hosszantartó labor kísérleteinek és saját tapasztalatainak alapján állítottuk össze.
Egyedi esetekben jóállást a sok oldalú felhasználási lehetőségek valamint a tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk!
A termékkel kapcsolatos szabványokat és szabályokat kérjük vegyék figyelembe. Németországon kívül a Nemzetközi szabályok alkalmazása érvényesül.
Minden eltérés az általunk tanácsolt felhasználástól csak a Gyártó egyetértésével érvényes. Ellenkező esetben megszűnik a szavatosság. Teljes mértékű alkalmazás előtt többszöri próbamunka javasolt. Kérjük vegye figyelembe Cégünk Általános Üzleti Előírásait („AGB”)
A jelenlegi technikai információkkal hatályát veszíti mindennemű előző termék leírás.

Aktuális kiadás 26.02.2008