

Felhasználása: Noviweld 671 - CV burkolatok varratainak. lágy PVC lábazatok, lépcsőélek hideghegesztésére szolgál.
A hegesztőfolyadék a burkolatok oldalrészét feloldja és lehetővé tesz egy homogén, vastag és szakítás biztos kapcsolatot.

Noviweld 671 könnyedén kitölti a fugaréseket. A tubus tartalma cca. 25 fm-re elegendő.

Műszaki adatok:

| | |
|---------------------------|---|
| Alapanyag: | Oldószer PVC keverékkel |
| Szín: | Átlátszó |
| Sűrűség: | cca.0,95 gr/cm ³ |
| Állag: | alacsony viszkozitású |
| Felhordás: | tubusból speciális fűvókával |
| Kötési idő: | cca. 60 perc |
| Felhasználási feltételek: | >15 °C padlőhőmérséklet < 65% relatív páratartalom |
| Raktározás: | cca. 24 hónap eredeti kiserelésben |
| Tisztítás: | 672 tisztítófolyadék |
| Fagyra érzékenység: | nem |
| GefStoffV. jelölés | Xi, F |
| Biztonsági adatlap: | kérésre kapható |

*a megadott értékek laborértékek,a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.

Felhasználás: A hegesztendő részeknek tisztának, száraznak kell lennie.A fugarésből a ragasztómaradványok eltávolítása érdekében célszerű a fugahegesztés előtt egy kés segítségével a rést megtisztítani.Már használt padlóburkolatnál Noviweldet ne használjuk.Amennyiben a ragasztó a CV burkolat alatt megkötött, megkezdhető a varrathegesztés.A tűfűvókát a résbe helyezük. Amikor a folyadék kezd kifolyni, a tűt lassan és egyenletesen a varratban vezetjük. Ügyelni kell arra, hogy a folyadék a varratban folyik és egyúttal a varrat széleken mindkét oldalon cca. 1 mm szélességben is elterül. 60 perc elteltével a hegesztett felület óvatosan már járható. Nagyobb megterhelés esetén a varratot néhány órán keresztül óvni kell. A túlfolyt anyagot nem szabad kendővel megtörölni. Hagyjuk megszáradni és egy éles kés segítségével óvatosan távolítsuk el.
Tiszta hegesztési felületet elérése céljából javasoljuk a varratrészt ragasztószalaggal leragasztani és trapézpengével utánvágni..Ezzel elérhető, hogy a felesleges folyadék ne a burkolatra, hanem a ragasztószalagra ömöljön ki. Így elkerülhet ő a CV burkolat felületének beszennyeződése. A ragasztószalagot cca. 20 perc után eltávolítjuk.

Figyelmeztetés: A szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendőek. Németországon kívül a mindenkor helyi előírások érvényesek, ennek ismerete a felhasználó felelőssége.

Csomagolása: 42 gr tubus

Feltétlenül figyelembe veendő: A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal ellátni. Egyedi esetekben jóállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk! Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Kötelező érvényű kijelentést csak konkrét objektumokra vonatkozóan adunk. Ennek hiányában semmiféle szavatosság vállalására sem nyílik lehetőség. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését. Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek.
Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti.
Aktuális kiadás 2007.10.22
