
Olaj-viasz emulzió 850

Tulajdonságai:

- Alkalmas:különösen nagy terhelésnek kitett objektumokban
- Viaszolással helyettesített olajbevonat szívóképes aljzatokra
- Természetes olajok,kiváló minőségű viaszok alkalmazása
- Oxidációval keményedik ki
- Hengerelhető,spatulázható
- Felhasználásra kész
- Selyemfényű, természetes felületoptika

Felhasználás:

- Kemény és lágy fa padlóburkolatokhoz
- Deszkapadlóhoz,faburkolathoz,ipari padlóhoz,rezgő padlókhöz és fűtött aljzatokhoz
- Parafa burkolatokhoz
- Csiszolt OSB lapokhoz

Műszaki adatok:

Szín:	Barnás-sárgás
Sűrűség:	0,89 g/cm ³ 20 °C-nál
Állag:	Magas viszkozitású
Tisztító:	688-as oldat,890-es parketta alapozó
Feldolgozási hőmérséklet:	15-25 °C
Levegő relatív páratartalom:	35-75%,javasolt 40-65%
Felhordás:	Rövid szőrű olaj-viasz velúr henger (75089).kettős felületű spatula (75080)
Anyagszükséglet:	összesen 80g/m ² , fa típusa és az aljzat tulajdonsága szerint (végfa,fekvő szálak)
Közbenső szárítási idő:	Cca. 15 óra(éjszaka)
Első óvatos használat:	3-5 óra a második felvitel után
Végső kikeményedés:	6-8 nap után,szőnyeg leterítése csak 4-6 hét elteltével
Legjobb feldolgozás:	3 éven belül, eredeti csomagolásban
Raktározás:	Jól bezárva 15-30 °C –on, felbontott göngyöleget légmentesen visszazárni, mielőbb felhasználni
Fagyveszélyes:	Nem
GISCODE:	Ö 60
Biztonsági adatlapok:	Kérésre

*A megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.

Aljzat:

Az impregnálandó felületnek tisztának, olaj,viasz,szilikon és más tapadást gátló anyagmaradvány rétegektől mentesnek kell lennie. Parkettánál a durvacsiszolás után a fugákat 870 - fakitt oldattal – csiszolóporral keverve- elsimítjuk. A finom csiszolást a fajajtától függően végezzük el. Ahhoz ,hogy a 850 olaj-viasz emulzió anyagba való beszívódása tökéletes legyen ,elkerülendő az úgynevezett „tömített csiszolás” ami a felület nagyon finoman szemcsézett csiszolása által jön létre. A felületek és fal melletti területek feltétlen egyenletesen csiszolandók. A hengeres csiszolás és a szélcsiszolás különbsége csiszolórács segítségével egyenlítettő ki.

Feldolgozás: Használat előtt alaposan felkeverendő! A 850 olaj-viasz emulziót, vékony rétegben, (cca. 60 g/m²) és egyenletesen, rövid szőrű olaj-viasz velúrhenger segítségével hordjuk fel a készre csiszolt és megtisztított felületre. Kevésbé szívóképes, és/vagy vastagabb fajták esetében a felhordás mennyiségét csökkenteni kell ahhoz, hogy ragadás mentes, egyenletes száradást érzünk el. Kérdéses esetekben hengeres felhordás helyett használjunk többszöri felhordáshoz kettős felületű spatulát (PAD eljárással), mind addig, amíg a felületvédelem és egyenletesség feltétele nem teljesül. Normál klimatikus viszonyok (20 °C / 50 % relatív levegő páratartalom) és megfelelő huzatmentes szellőztetés esetében a száradási idő cca. 15 órát tesz ki (éjszaka). A hosszabb száradási időt okozó körülmények esetén (alacsonyabb hőmérséklet, a nem megfelelő szellőztetés, bizonyos fajták tulajdonságai) a teljes megszáradás szükséges. Egyenletes felület eléréséhez a 850 olaj-viasz emulziót 24 órán belül két munkamenetben, vékonyan spatulázva (kettős spatula, cca. 15-20 g/m²) hordjuk fel és azonnal fehér PAD segítségével a felületbe bedörzsöljük. Mivel a spatulázott felület nagyon gyorsan szárad, felület nagyság függvényében több egytárcsás gépet használunk, vagy kisebb szakaszokban dolgozunk. Fajta szívóképességétől függően egy második spatulával történő felhordás is szükséges lehet.

Egzóta fajták esetében az fa anyag tartalma miatt a száradás elhúzóásával kell számolni (pl. Dousse/Afzelia, jatoba, kambala-iroko, meranti, merbau) feltétlenül javasolt ezekben az esetekben próbamunka elvégzése, szükség esetén 879-es parkettaolajjal alapozunk.

A 850 olaj-viasz emulzió nem alkalmas ipe, afromosia, mahagóni, brazil diófa, palisander és wenge fajtáknál, mivel az emulzió gyors száradása ezeknél nem lehetséges. Kérdés esetén szaktanácsadóink szívesen áll rendelkezésükre.

Akác, bambusz, füstölt tölgy, eukaliptusz, kempas, olíva, teak és tigerwood esetében ügyeljünk arra, hogy takarékosan, nagyon vékony rétegben hordjuk fel az anyagot.

Parafa és OSB lapok esetében a felületi struktúra és az ehhez kapcsolódó megemelt felhordási mennyiség miatt hosszabb száradási idővel kell számolni.

Túlzott mértékű anyagfelhordás a felület lassabb száradását és esetleg könnyebb ragacsosságot okozhat. Ezért szükséges az esetleges többleanyag gondos eltávolítása, az ilyen felületeket a 879-es parkettaolajjal után kezeljük és PAD-del átdörzsöljük.

Alternatív megoldásként lehet az első felhordást spatulával végezni és ezt követően fehér PAD segítségével bedörzsölni. Másnap az átszáradás után áthengereljük olaj-viasz velúrhengerrel, további PAD használat nélkül. Ez az eljárási mód különösen az utóbb megnevezett problémás fajtáknál alkalmazható.

Ápolási útmutatás: A DIN 18356 alapján impregnált parkettafelületeket folyamatosan ápolni kell. Ehhez javasolt a 861 padlótej és a 892 padlószappan használata. A speciális használati utasításokat vegye figyelembe és bizonyítható módon tudassa a felhasználóval.

Tisztítószer: A 850 olaj és viasz emulzió által okozott szennyeződések lehetőség szerint gyorsan, a munkakészülékeket használat után azonnal 688-as, vagy 890-es parketta alaptisztítóval tisztítsa meg.

Sérült felületi helyek tisztítás után utánolajozással, vagy felületcsiszolással javíthatók.

Biztonsági útmutatás: A folyékony anyaggal átitatott feltörő ruhák használat után azonnal kimosandók, vagy egy légmentesen zárható fémtartályba őrizendők.(öngyulladás veszélye !!)

Vegye figyelembe a biztonsági adatlap utasításait!!

EU határértékek ezen termékre: Az EU 2004/42 előírása a használatra kész termék maximális VOC anyagtartalmára az A termékkategória esetében A/i:500 g/l(2010)

Jelen termék maximális VOC tartalma □ 500 g/l

Csomagolása: 2.5 l egyszer használatos kiszerelésben,nettó (144/paletta)

Feltétlenül figyelembe veendő: A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk!
Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiányában semmiféle szavatosság vállalására sem nyílik lehetőség. A szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendők.
Németországon kívül a mindenkori nemzeti szabályok és előírások alkalmazása érvényesül, melyeket a felhasználónak ismernie kell.
Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését.
Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek.

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti.
Aktuális kiadás 2010.12.14, a 2008.1.04.-as kiadás érvényét veszti.
