
Aqua alaplakk Easy Color

856

- Tulajdonságai:**
- Alkalmas: nagy igénybevételnek kitett létesítményekben
 - Alkalmas fafajták esetében erősen vöröses színű faerezet sötétítés
 - Magas kitöltő képesség, egykomponensű
 - Semleges szagú
 - Használatra kész
 - Hengerelhető
 - Nem alkalmas padlófűtéshez

-
- Alapozás:**
- minden forgalomban lévő parkettához, fáburkolat és padlóhoz, ahol melegséget árasztó faerezet sötétítés, vagy színezés megengedett
 - Vizes alapú Forbo parketta bevonatok előtti használat

Műszaki adatok:

Alapanyag:	Akrilát
Szín:	Tejszerű
Sűrűség:	cca.1,02 gr/cm ³
Állag:	Alacsony viszkozitású
Tisztítószer:	Víz
Felhordás:	Aqua mikro szálás henger (75082)
Közbenső száradási idő:	Cca. 1-2 óra felhordásokként
Felhasználás:	Hengerelve cca.130gr/m ³ felhordásokként
Relatív páratartalom:	35-75%.javasolt 40-65%
Feldolgozási hőmérséklet:	15-25 °C
Legjobb felhasználhatóság:	12 hónapon belül, eredeti csomagolásban
Raktározás:	Jól bezárva normál hőmérsékleten (15-30 °C),bontott kiszerelest,jól visszazárni,mielőbb felhasználni
Fagyra érzékenység:	Igen
GefStoffV jelölés:	Nincs
GISCODE:	W 2+

Biztonsági adatlap: Kérésre kapható

*a megadott értékek laborértékek,a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.

-
- Aljzat:** A bezárandó felületnek tisztának, olaj,viasz,szilikon és más tapadást gátló anyagmaradvány rétegektől mentesnek kell lennie. A durvacsiszolás után a fugákat 2mm szélességig 8801 Aqua - fakitt oldattal – csiszolóporral keverve- elsimítjuk. Cca. 30-60 perc száradási idő elteltével a finom csiszolás következik (100-120-as szemcseméret)

-
- Felhasználás:** A kannát felhasználás előtt jól felrázzuk. A készre csiszolt és feltisztított padlón 1 alkalommal hengerlünk (Forbo mikroszálás henger 75082).A hengerlés utáni száradás cca. 1-2 óra.Ezt követően történhet a bevonás Forbo Aqua lakkal. Gondoskodjunk a száradáskor az egyenletes szellőztetésről, huzat és közvetlen napsugárzás elkerülendő.
-

Megjegyzések: Az alaplakkon soha sem szabad közbelső csiszolást végezni. Az alapozás felhordása mindig egyenletes és teljes felületű legyen!
Egzóta fafajták, akác, kőrisfa, füstölt kőris vagy régi parketták felújításakor használja a 865 záró és egzóta alapozót, vagy érdeklődjön szaktanácsadónknál.
A helyiség klimatikus feltételeinek a későbbi használat feltételeivel azonosnak kell lennie, hogy a parketta méretváltozásait elkerüljük.
Vegye figyelembe a parketta gyártók utasításait. A fa nedvességtartalmát, valamint a helyiség klimatikus körülményeit mindig vizsgálja meg.
Káros anyagban szegény anyagok használata során is ügyelni kell az általános biztonsági intézkedésekre.

Figyelmeztetés: Szennyeződéseket lehetőség szerint gyorsan, a munkakészülékeket a használat után azonnal mossuk le vízzel.

Csomagolása: 10 l-es egyszer használatos göngyölegben, nettó
(2 db kartonban, 54/paletta)

**Feltétlenül
figyelembe veendő:** A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal ellátni. Egyedi esetekben jóállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk! Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiányában semmiféle szavatosság vállalására sem nyílik lehetőség. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését.
Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek.

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti.
Aktuális kiadás 2010.08.20, a 2010.07.21.-i kiadás érvényét veszíti.
