
Aqua Lack Easy Future SPORT 863

- Tulajdonságai:**
- Sport és többcélú csarnokok parkettapadló és sportlinóleum burkolat felületi kezelésére- teljesíti a DIN 18032 (MPA Stuttgart) csúszósurlódással szemben támasztott követelményeit
 - Alkalmas: nagy terhelésnek kitett objektumokban
 - ideális terülő tulajdonsággal, egyenletes felületképzéssel
 - vizes, egy komponensként felhasználható impregnáló bevonó
 - matt
 - hengerelhető, spatulázható
 - nagyon strapabíró, vegyszer ellenálló, kitűnő kopásálló
 - megfelel az Önorm C 2354 "C" használhatósági osztálynak a karcolás biztonság, vegyszer ellenállóság, tapadó szilárdság, formatartóság vonatkozásában

-
- Bevonás:**
- minden forgalomban lévő parkettához, faburkolat és padlóhoz, amelynek ragasztása húzószilárd, vagy húzó elasztikus.
 - bevonatlan sportlinóleumnál
 - különösen sportpadlóhoz, teljesíti a DIN 18032 , ÖISS iránymutatás csúszósurlódással szemben támasztott követelményeket

Műszaki adatok:

Alapanyag:	PUR akrilát diszperzió
Szín:	Tejszerű
Sűrűség:	cca.1,03 gr/cm ³
Állag:	Alacsony viszkozitású
Hígító,tisztítószer:	Víz
Felhordás:	Kettős felületű spatula (75080 sz.) Techno Aqua bevonó henger (75082 sz.)
Száradási idő:	Spatulázva cca. 20 perc, hengerelve cca. 3-5 óra*
Felhasználás:	30-50 gr/m ³ spatulázva felhordásokként 120-150 gr/m ³ hengerelve felhordásokként
Első óvatos használat:	24 óra múlva*
Végző kikeményedés:	7-10 nap múlva*
Legjobb felhasználhatóság:	6 hónapon belül,nem szabad 30 °C felett raktározni, jól bezárva, lehetőleg mielőbb felhasználni
Fagyra érzékenység:	igen
GefStoffV.jelölés:	nincs
GISCODE:	W3

Biztonsági adatlap: kérésre kapható

*a megadott értékek laborértékek,a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.

Aljzat:

A bezárandó felületnek tisztának, olaj,viasz,szilikon és más tapadást gátló anyagmaradvány rétegektől mentesnek kell lennie.

Parketta: A durvacsiszolás után a fugákat 2mm szélességig 8801 Aqua - fakitt oldattal – csiszolóporral keverve- elsimítjuk, majd finom csiszolás következik. Az alapozás 882 Aqua alaplakkal történik az oldal összeragadás csökkentésére.

Linóleum: A linóleum felületét alapvetően 891 Aqua alaptisztítóval tisztítjuk meg, ehhez

kapcsolódóan következnek egy bőséges semlegesítés és a padló 12 óra hosszan tartó száradása. csak ezután kerülhet sor a vonalazásra és a bevonó felhordására. A jelölő vonalazás alatt szennyeződések felhordása elkerülendő. Ragasztószalagok által okozott szennyeződések szükség szerint eltávolítjuk.

Felhasználás: A kannát felhasználás előtt jól felrázzuk, hogy a fénytelenítő a lakkban egyenletesen elkeveredjen.

Parketta: Egyenletes felület eléréséhez célszerű a lakkot két menetben Forbo Aqua Techno hengerrel (75082 sz.) felhordani a korábban elkészített száraz aljzatra. Egy nap két hengerlésnél többet nem javasolt végezni. 24 óra múlva a felület ismét átlakkozható. Ha ezt a közbenső száradási időt átlépjük, egy közbenső csiszolás elvégzése szükséges. Az utolsó lakkfelvitel előtti közbenső csiszolás javítja a felületoptikát. Közbenső csiszolás után gondosan portalanítani kell, esetleg lakkal közbenső simítást végezni.

A jelölő vonalazást 809 2K-PUR sportpálya jelölővel készítjük, az alapozó, az első lakkréteg felhordása, ill. 120/150-es csiszolórúccsal (74132/74133 sz.) történt közbenső csiszolást követően.

Linóleum: Egy bőséges lakkfelhordás történik Forbo Aqua Techno hengerrel (75082 sz.) az alaptiszítóval megtisztított és megszáradt linóleum felületre, ahol már a jelölő vonalazás 809 2K-PUR sportpálya jelölővel már megtörtént.

Parketta és fajtája minőségétől függően a teljes felépítése lakkra, mind a 882 Aqua alaplakkra történhet. Teljes felépítésnél a lakkot spatulával, vagy hengerrel vihetjük fel, de ügyelni kell arra, hogy érzékeny fajták esetében (pl. bükk, kőris, juhar és sok gyümölcsfa) alá nem szabad spatulázni.

Bizonyos fajtáknál, mint pl. tölgy a teljes felépítésnél erős, sötét optika keletkezik. Érzékeny fajták esetében ahol a sötét fátyol veszélye miatt nem kívánatos simítani, javasolt a szívókapesség csökkentésére alaplakkal egyszer hengerelni.

Attól függően, hogy milyen gyakori az igénybevétel, a hengerlés számát ennek megfelelően kell meghatározni. Javasolunk 2-3 hengerlést (120-140 gr/m² felhordásonként) Forbo Techno Aqua hengerrel, több, mint 3 felvitel ill. túl telített (több, mint 150 gr/m² nedves anyag felhordásonként) nem javasolt. Nagy terhelésnek kitett objektumok esetében a lakk spatulázása alá alapozóként hengerrel elvégezhető.

A helyiség hőmérséklete a feldolgozás ideje alatt 15-25 °C, a relatív páratartalom 50-60 % között kell, hogy legyen. Gondoskodni kell arról, hogy a száradás ideje alatt a légmozgás egyenletes legyen. Léghuzat és közvetlen napsugár elkerülendő.

Ismeretlen fajtáknál való alkalmazása esetén próbakísérletek végzése ajánlott az esetleges színtónuaváltozások, kivérzések, vagy hálóképződési zavarok elkerülése érdekében. Ilyen esetekben és régi padlók javításánál érdeklődjön szaktechnikusunknál. A felületen fekvő lágyítótartalmú anyagok (székgyöngök, szőnyegalátétek stb) elszíneződéshez, vagy a lakkréteg felpuhulásához vezethetnek.

Kedvezőtlen feltételek esetében a lakk 5%-ig ATV Aqua száradáskésleltetővel késleltetni.

Ápolási utasítás: A bevont parketták és parafaburkolatok a DIN 18356 előírásnak megfelelően folyamatosan ápolni kell. Ehhez javasoljuk az Easy to care 897spotpadló ápolót tartós bekezelésre és a 888 általános ápolószert mindennapi ápoláshoz, mint adalékot a felmosó vízhez.
Kérje sportpadlóra vonatkozó ápolási, használati utasításainkat, információinkat.

Tisztítószer: A 863 Aqua Lack Easy Future SPORT lakk okozta szennyeződések lehetőleg gyorsan, a munkakészülékeket felhasználás után azonnal vízzel tisztítani.

Csomagolása: 10 l-es kannában, nettó

Feltétlenül figyelembe veendő: A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk! Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiányában semmiféle szavatosság vállalására sem nyílik lehetőség. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését, különösen a ritkán használt fajták (egzóta), ahol a feldolgozásra és anyagtartalmakra kevés tapasztalat áll rendelkezésre, ami a bevonási rétegek tulajdonságaira befolyással lehet. Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek.

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti.
Aktuális kiadás 2008.12.04
