

---

# Parketta olaj 879

---

## Tulajdonságai:

- Alkalmas:különösen nagy terhelésnek kitett objektumokban
- Erősen terhelhető beeresztő olaj szívóképes fa aljzatokra
- Hengerelhető,szórható,kenhető
- Felhasználásra kész
- Nemesített természetes olajokon alapul
- Takarékos felhasználás

---

## Felhasználás:

- Mindenféle kemény és lágy fa padlóburkolatokhoz
- Deszkapadlóhoz,fa burkolathoz,ipari padlóhoz,rezgő padlóhoz ,fűtött esztrichen lévő padlóhoz, OSB laphoz és egzóta fatípusokhoz
- Olaj-viasz és hozzá csatlakozó impregnálási rendszer alá alapozóként

---

## Műszaki adatok:

Szín:	Barnás-átlátszó
Sűrűség:	0,86 g/cm <sup>3</sup>
Állag:	Alacsony viszkozitás
Tisztító:	KH hígító, 890 parketta alaptisztító
Felhordás:	Olaj-viasz henger, kettős felületű spatula
Anyagszükséglet:	80-100 g/m <sup>2</sup> hengerlésekként, cca. 30 g/m <sup>2</sup> spatulázással
Száradási idő:	Fafajta és aljzat tulajdonságok függvényében cca. 18 óra hengerlésekként cca.8-12 óra spatulával történő felhordásokként
Első óvatos használat:	24 óra múlva
Végső kikeményedés:	6-8 nap múlva, szőnyeget csak 4-6 hét elteltével szabad leteríteni
Legjobb feldolgozás:	60 hónapon belül eredeti csomagolásban,bontott csomagokat mielőbb felhasználni
Fagyveszélyes:	Nem
GefStoffV jelzés:	Nincs
GISCODE:	Ö 60
Biztonsági adatlapok:	Kérésre

\*A megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.

---

## Aljzat:

Az impregnálandó felületnek tisztának, olaj,viasz,szilikon és más tapadást gátló anyagmaradvány rétegektől mentesnek kell lennie. Parkettánál a durvacsiszolás után a fugákat 870 -es fakitt oldattal – csiszolóporral keverve- elsimítjuk. A finom csiszolást a fajtától és a 879 Parketta olaj beszívódási képességtől függően végezzük el. Ahhoz ,hogy az anyag beszívódása tökéletes legyen ,elkerülendő az úgynevezett „tömített csiszolás” ami a felület nagyon finoman szemcsézett csiszolása által jön létre. Javasolt a csiszolást csiszolórács alkalmazásával befejezni.

---

**Feldolgozás:** A göngyöleg használat előtt jól felrázandó. A készre csiszolt és feltisztított fa felületet olaj-viasz henger segítségével a 879 parketta olajjal egy-két alkalommal bevonjuk. Tócsa keletkezését kerüljük el. A 879 parketta olaj felületen történő egyenletes felhordása céljából javasolt a spatulázás, vagy szórás után gumilehúzó segítségével a többletanyagot eltávolítani és ehhez csatlakozóan egytárcsás csiszológép segítségével (fehér PAD) a felületbe bedörzsölni. A normális helyiség hőmérséklet a feldolgozás alatt 15-20 °C, a levegő relatív páratartalma 50-60% között legyen. Gondoskodjunk a száradáskor az egyenletes szellőztetésről, huzat és közvetlen napsugárzás elkerülendő. Teljes átszáradás után (cca. 8-10 nap) javasolt 877 folyékony viasszal, vagy 861 padlótejjel a pórusokat bezárni.

---

**Ápolási útmutatás:** Az olajozott parkettafelületeket folyamatosan tisztítani és ápolni kell. Ehhez javasolt a 861 padlótej és a 892 padlószappan használata. Az olajozás, viaszolásra vonatkozó használati utasításokat vegye figyelembe és bizonyítható módon tudassa a felhasználóval.

---

**Tisztítószer:** A 879 High Parketta olaj által okozott szennyeződések lehetőség szerint gyorsan, a munkakészülékeket használat után azonnal 688-as oldattal, vagy 890-es parketta alaptisztítóval tisztítsa meg.

---

**EU határértékek ezen termékekre:** Az EU 2004/42 előírása a használatra kész termék maximális VOC anyagtartalmára az A/f/Lb :700 g/l(2007) /700 g/l(2010)

Jelen termék maximális VOC tartalma 700 g/l

---

**Csomagolása:** 2,5 l , 10 l egyszer használatos kiszerelésben, nettó

---

**Feltétlenül figyelembe veendő:** A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk! Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiányában semmiféle szavatosság vállalására sem nyílik lehetőség. A szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendőek. Németországon kívül a mindenkor nemzeti szabályok és előírások alkalmazása érvényesül, melyeket a felhasználónak ismernie kell. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését. Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek.

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti. Aktuális kiadás 2008.11.04, a 2004.05.018.-as kiadás érvényét veszti.