

---

# Sportpadlóápoló 897

---

- Tulajdonságai:**
- csúszásgátló, teljesíti a DIN 18032 sportpadlókkal kapcsolatos követelményeit
  - nagyon strapabíró, rendkívül terhelhető
  - matt
  - rugalmas viszkozitású

- 
- Felhasználás:**
- Műanyag keménybevonatként, mint első bekezelés parketta sportpadlók(vizes bevonat), linóleum, PVC burkolatokra
  - felfrissítésként elhasznált, megkopott bekezelő filmrétegnél

---

**Műszaki adatok:**

Alapanyag:	Poliakrilát
Szín:	Tejszerű
Sűrűség:	cca. 1,03 gr/cm <sup>3</sup>
PH érték:	8,6
Feldolgozási hőmérséklet:	15-25 °C
Felhasználás:	1 liter cca. 30 m <sup>2</sup> (egy felhordás)
Tisztítás:	víz, friss állapotban 891 Aqua alaptisztító száraz állapotban
Raktározás:	12 hónapig fagymentesen, eredeti csomagolásban bontott kiszereletét jól bezárva
GefStoffV.jelölés:	nincs

Biztonsági adatlap: kérésre kapható

\*a megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.

---

**Felhasználás:** 897 sportburkolat ápolót a vonaljelöléssel ellátott sportfelületre vagy az alaptisztított és semlegesített, száraz padlóra (ehhez pl. a 891 Aqua alaptisztítót használhatjuk) 1-2 alkalommal hígítás nélkül felhordjuk. A bekezelendő felületet mindig egy menetben vonjuk be a látható toldások elkerülése miatt. Erősen szívóképes és nyitott pórusú padlóknál többszöri felhordás is célszerű lehet, a zárt filmréteg elérése céljából. Az anyagot bolyhmentes ronggyal, törlőkendővel, rojtosseprűvel lehet felhordani. A közbenső száradási idő normál helyiség klíma esetén 1-2 óra hosszan tart, ezután járható. A várható nagy terheltségű területeken „éjszaka“ cca. 12 óra hosszan száradni hagyjuk, mielőtt a padlót igénybe vennék.

Régi padlóknál mint felfrissítőként használva figyelni kell arra, hogy a régi padlófelület gondosan a régi ápolószermaradványoktól mentes legyen (itt a 891 Aqua alaptisztítót használjuk és kétszer hideg vízzel utánmossuk, majd legalább 12-24 óra hosszan száradni hagyjuk)

A 897 sportpadló ápoló használat előtt jól felrázandó, a mattító anyag egyenletes eloszlása érdekében.

---

**Utasítások:** Egy messzemenően ellenálló és csúszásgátló védőfilmréteg keletkezik a szennyeződések, elkenődések, járónyomok keletkezése ellen. A rugalmas viszkozitású alapvédelem vízálló és hosszantartó.

Mindennapi takarításnál egy ápolószer (888 univerzális ápoló) használható adalékként felmosóvízhez.

Megkopott bevonatokat a 891 Aqua alaptisztítóval (cca. 1:3 arányban hígítva) lehet eltávolítani. Rétegvastagság függvényében esetenként az alaptisztítás megismételendő.

Napi ápolásnál vegye figyelembe a használati utasításokat.  
A munkakészülékeket felhasználás után azonnal vízzel megtisztítani.

Más használt anyagokra vonatkozó technikai utasításokat vegye figyelembe

A szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendőek. Németországon kívül a mindenkor helyi előírások érvényesek, ennek ismerete a felhasználó felelőssége.

---

**Csomagolás:** 10 l

---

**Feltétlenül figyelembe veendő:** A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal ellátni. Egyedi esetekben jóállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk! Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiányában semmiféle szavatosság vállalására sem nyílik lehetőség. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését.  
Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek.

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti.  
Aktuális kiadás 2006.01.10

---