

Europplan Super 960

Tulajdonságai:

- önterülő
- 20 mm vastagságig simítható
- feszültség mentesen szilárdul
- gyors szilárdulás és száradás
- punpálható
- magas nyomásálló, nagy végszilárdság
- megszilárdulás után vízzáró hatású a dizperziós ragasztókkal szemben ellenáll.
- rakelezhető
- nyújtható 30%-os kvarzhhomokall
- emisszió szegény EMICODE EC 1 R
- kaseín mentes (tejfelhérje mentes)

Alkalmazása:

- felületi egyenetlenséget kiegyenlítésére, cement és ásványi kötési alapfelületekhez, amelyek egy DIN 18365/18356 szabványnak megfelelő burkolattal lesznek ellátva.
- nagy felületek kiegyenlítéséhez habarcs keverő vagy pumpa segítségével
- vékony rétegű kiegyenlítéshez 5mm-ig aszfalt alapokra a Din 18354/18560 szerint
- kiegyenlítő massa parketta alá
- belső használatra javasolt

Technikai adatok:

Összetétele:	Cement és adalék anyagok nagymértékben műanyag kötőszert
Szine:	Szürke
Felhasználási mennyiség:	Kb. 1,5kg/m ² miliméterenként
Vízadagolása:	25kg –hoz 6 liter víz
Megmunkálási hőmérséklet:	Kb. 5 – 25 °C szobahőmérséklet levegő páratartalom 40 – 75 % ajánlott <65%
Feldolgozási idő:	Kb. 30 perc ajánlatos 2 – 3 perc érési időt betartani
Felhasználható:	6 hónapon belül
Tárolás:	száraz, hűvös helyen (felbontott zsákokat újból levegő mentesen zárjuk le
Fagyálló:	igen
Ismertető jele a német anyag katalógus alapján:	Xi, Chromatszegény TRGS 613
GISCODE:	ZP1
EMICODE:	EC1 R

Alapfelület:

A felhasználáshoz előkészített felület a következő előírásoknak kell, hogy megfeleljen: VOB/DIN 18365, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253, valamint TKB és BEB. Különösen nagy nyomás és húzó szilárdság, szárazság, por és repedés mentesség az előfeltétele. Hibás felületeket csiszolással, marással, portalanítással, alapozással lehet előkészíteni. Esetlegesen képződő fugákat, repedéseket 816 Epoxy öntőmasszával vagy 911 Europlan Polyesterrel javíthatjuk. Lyukakat, egyenetlenségeket „906 Europlan Rapid” és „940 Europlan Quick” segítségével lehet megszüntetni. Az alapfelületnek megfelelő „Forbo”- alapozóval előkenni a technikai ismertető figyelembe vételével. Többretegű simító munkáknál 940 Europlan Quick felhasználásánál ajánlott a teljes kötést megvárni és köztes alapozásokat végezni. Kalciumszulfáttal kötött esztrichnel több mint 5mm-es rétegeknél nedvességre közömbös alapozó (pl. 042 Euroblock Turbo) ajánlott.

Kerámia csempéknél előcsiszolni, alapozni és a fugákat esetleges későbbi billegés megakadályozására „070 Europrimer Fill”-el kell kitölteno.
Fűtött padlónál a meglévő nedvességet a (DIN 4725/4) alapján bemérni és a „sanitär-fűtés-hűtés” előíráokat kell alkalmazni. Szakirodálom:
„Schnittstellenkoordinationsprotokoll”

Feldolgozás:

- 25kg 960 Europlan Super 6liter tiszta hideg vízzel egy elektromos keverő segítségével csomómentesre keverjük.
- Keverőgép felhasználásánál a vízáramlását szabályozni(úgy mint 410 – 415l pFT Monojet 3.35)
- Kerüljük a túlhígítást mert iszaplerakodáshoz és nem azonos minőségű rétegekhez vezet.
- 2 – 3 perces érlelés után ismételt keverjük össze az alapanyagot majd 30 percen belül dolgozzuk fel!
- Rakli vagy légtelenítőhengert felhasználása sima felületet eredményez, a kész felület további csiszolás általában nem szükséges
- Öntött aszfaltra max. 5mm hordjunk fel
- Vastagabb rétegek (több mint 10mm) 30% 846 Quarzhomok hozzáadásával elérhető. Ezáltal a parketta- simitó- massa alkalmazása megszűnik.
- A kötesi idő alatt kerüljük a huzatot és napsugárzást. Ezek ugyanis egy tulságosan gyors kiszáradáshoz vezetnek aminek következtében az anyag „megég”. Repedésekhez és porosodáshoz vezet.
- 18 – 20 °C-os megmunkálásnál a réteg 2- óra múlva járható
- A környezet és réteg vastagság figyelembe vételével (1nap/3mm réteg) lehet a padlóburkolást elkezdni
- Padlófűtésnél 3nappal korábban a fűtést kikapcsolni javasolt max. 18 °C padlóhőmérséklet. Legkorábban 7 nappal később a padlórakást követően lehet a fűtést lépcsőzetesen újra bekapcsolni.

Figyelem:

A termék veszélyes anyagokat tartalmaz, tartsa be a biztonsági előírásokat! Nem javasolt más termekkel keverni kivéve ha kifejezetten előírt. Felbontott csomagokat lehetőleg levegőmentesen zárjuk és minél előbb használjuk fel. Simitott felületek burkolását minél előbb kezdjük el! Technikai adatokat a burkolóanyagoktól vegyük figyelembe. Szakmai normák és szabályok betartása szükségszerű. Németországon kívüli felhasználás esetén a nemzetközi előírások alkalmazása magától értetődően ajánlott.

Csomagolás:

25kg zsákokban

**Tanácsoljuk,
vegyék figyelembe:**

A termék felhasználási javaslatait Cégünk hosszantartó labor kísérleteinek és saját tapasztalatainak alapján állítottuk össze.
Egyedi esetekben jóállást a sok oldalú felhasználási lehetőségek valamint a tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk!
A termékkel kapcsolatos szabványokat és szabályokat kérjük vegyék figyelembe. Németországon kívül a Nemzetközi szabályok alkalmazása érvényesül.
Minden eltérés az általunk tanácsolt felhasználástól csak a Gyártó egyetértésével érvényes. Ellenkező esetben megszűnik a szavatosság. Teljes mértékű alkalmazás előtt többszöri próbamunka javasolt. Kérjük vegye figyelembe Cégünk Általános Üzleti Előírásait („AGB”)
A jelenlegi technikai információkkal hatályát veszíti mindennemű előző termék leírás.

Aktuális kiadás 21.08.2007