
Europlan Direct Rapid 991

- Tulajdonságai:**
- 3-4 óra múlva burkolható
 - Előkenés nélkül használható
 - 20 mm-ig spatulázható
 - Raklizható
 - Önkiegyenlítő
 - Feszültségmentesen kötő
 - Nagy nyomószilárdságú
 - Nagyon emmissziószegény, EMICODE EC 1R

-
- Felhasználás:**
- Ásványi anyag eredetű , magnezit estrichek, terazzo, kerámialap kiegyenlítésére.
 - Vízálló, rögzített ragasztómaradványt tartalmazó esztrichek kiegyenlítésére
 - Bitumen alapanyagú aljzatok DIN 18354/18560 szerinti vékony,legfeljebb 5 mm vastagságban történő kiegyenlítésére

Műszaki adatok:

Alapanyag:	Cement és töltőanyagok, legfőképp műanyag kötőelemek
Szín:	szürke
Felhasználás:	cca.1,5 kg/m ² 1 mm rétegvastagságnál
Víz hozzáadás:	25 kg 991 Europlan Direct Rapid 5,5 l vízzel keverve
Feldolgozási hőmérséklet:	15-25 °C mind, a helyiség, mind az aljzatra vonatkozóan
Feldolgozási idő:	cca.15 perc * javasolt a 2-3 perces érési időt betartani *
Feldolgozandó: Raktározás:	eredeti csomagolásban 6 hónapon belül hűvösen, szárazan, felbontott zsákokat jól bezárni,mielőbb felhasználni
Fagyra érzékenység: GefStoffV. jelzés:	nem Xi izgató kromátszegény a TRGS 613 szerint
GISCODE:	ZP 1
EMICODE	EC1R
Biztonsági adatlap:	kérésre

*a megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.

Alzat: A felhordásra kész aljzatnak meg kell felelnie a mindenkor helyi nemzeti normáknak (VOB/ DIN 18365,18202. ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253), valamint az aktuális TKB és BEB emlékeztetőknek, többek között a nyomás húzószilárdság, tartós szárazság, repedés és pormentesség, simaság, tapadás gátló anyagoktól való mentesség stb. Amennyiben az aljzat hiányosságokat mutat, az ismert aljzatjavító előkészítéseket, mint pl. csiszolás, alapozás,illetve szükség esetén jelenteni. Vegye figyelembe a VOB vizsgálati és gondossággal kapcsolatos kötelezettségeket.

Régi, vélhetően tartósan megtapadt ragasztómaradványokat tartalmazó aljzaton való munkálatnál minden elővigyázatosság ellenére fennáll a veszélye repedéseknek, és/vagy felpattogzásoknak, mivel az új réteg alatti anyagok tulajdonságára semmilyen befolyásolás nem áll rendelkezésre. A koncentrált kötőanyagokat az esztrich felületéről csiszolja le.

Vakfugákat és repedéseket 816 Epoxy kiöntőmasszával, vagy 911 Europlan poliészterrel erősítve rögzítjük. Az aljzatban lévő lukakat 906 Europlan Rapid, egyenetlenségeket 940 Europlan Quick anyaggal lehet javítani. Előkenés /alapozás a legtöbb esetben elhagyható. Nedvességre érzékeny aljzatoknál (kalciumszulfát kötésű esztrichek-anhidrid) , magnézium, fapadlók, nagyon szívóképes aljzatok ,szükséges a megfelelő előkenő anyaggal előkenést végezni, vagy érdeklődjön szaktechnikusunknál. Kerámialapok esetében alaptisztítást és csiszolást végezzünk, 070 Europrimer Fill anyaggal fugák mentén előkenünk, hogy a járólap lazulása elkerülhető legyen.

Feldolgozás:

- 25 kg 991 Europlan Direct Rapid anyagot 5,5 liter vízben ,elektromos keverőgép alkalmazásával simára, csomómentesre keverjük .
- Cca. 3 perc érési idő elteltével a kész keveréket még egyszer átkeverjük és 15 percen belül felhordjuk, lehetőleg egy menetben a kívánt vastagságban.
- Spatula és levegőztető henger használatával egy sima, egyenetlen ragasztóbarát felület érhető el, melyet általában már nem kell megcsiszolni.
- Görgősszék használathoz legalább 1 mm rétegvastagságban alkalmazandó.
- Öntött aszfaltnál maximum 5 mm vastag réteg hordható fel.
- A kiegyenlítő anyag kötése alatt intenzív légmozgás és közvetlen napsugárzás elkerülendő. Ez a nedvességtartalom túl gyors távozását okozhatja, melynek következtében a kiegyenlítő réteg „megég”.Zsugorpedések keletkezhetnek és a felület porlani kezdhet.
- A felhordott réteg 18-20 °C hőmérséklet esetén 2-3 óra múlva járható. Magasabb hőmérséklet gyorsítja, alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja a száradást és a kristályos kötést. A munkafeltételek, a kiegyenlítő anyag rétegvastagsága, a burkolandó anyag fajtája függvényében a burkolási munka már 3- 4óra múlva megtörténhet.
- Parketta és parafaburkolat csak 24 óra elteltével rakható le.
- Alkalmazható padlófűtési konstrukcióknál is. Kiegyenlítés megkezdése előtt 3 nappal a padlófűtést kikapcsoljuk. Szavatosság csak legfeljebb 18 °C padlóhőmérsékletnél van. Csak 7 nappal a padló munkálatok befejezését követően szabad a padlófűtést ismét fokozatosan üzembe helyezni.

Figyelmeztetés:

A termék veszélyes anyagokat tartalmaz, vegye figyelembe a biztonsági adatlap utasításait. Ne keverje más anyagokkal, kivéve azokkal, melyek kifejezetten ezt a célt szolgálják.

Felbontott egységeket jól zárja vissza, s rövid időn belül használja fel. A kiegyenlített felületet a következő néhány napon belül lássa el burkolattal.

Más burkoló termékekre vonatkozó használati utasításokat tartsa be.

A szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendőek. Németországon kívül a mindenkor helyi előírások érvényesek, ennek ismerete a felhasználó felelőssége.

Csomagolás:

25 kg-os zsák

**Feltétlenül
figyelembe veendő:**

A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk! Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiánya a szavatosság elvesztésével jár. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését. Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek.

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti.
Aktuális kiadás 2007.05.02
