

Europlan Unifill 999

Tulajdonságai:	<ul style="list-style-type: none"> • nagyon jó önterülő • nagyon jó végszilárdság • irodai gördülő - székeknek ellenáll • kikeményedés után vízálló a disperziós ragasztók felhasználásakor azok megkötésekor • raklizható • padlófűtéseknel is alkalmazható • emisszió szegény (EMICODE EC1) 																										
Alkalmazása:	<ul style="list-style-type: none"> • Kiegyenlítő és nivellierező anyag egyrétegben (max. 5mm) • Ásványi alapokhoz (Cement, Magnesiaesztrich, Kalciumsulfát kötésű esztrichekhez) • Öntött aszfalt beltéri felhasználásakor a DIN 18354 EN 13813 szerint max. 2mm „,050 disperziós alapozóval” • Belső felhasználásra • A követő burkolómunkákhoz a DIN 18365 értelmében 																										
Technikai adatok:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Alapanyag</td> <td>Cement és műanyagkötő adalékok</td> </tr> <tr> <td>Színe:</td> <td>Szürke</td> </tr> <tr> <td>Halmazállapota:</td> <td>Pornemű</td> </tr> <tr> <td>Vízadagolása:</td> <td>25kg Unifill 999 6,5 liter vízben</td> </tr> <tr> <td>Felhasználás:</td> <td>Kb. 1,5kg/m²/1mm rétegben</td> </tr> <tr> <td>Felhasználási idő:</td> <td>Kb. 20 – 30 perc, 2 – 3 perc érlelési idő betartásával</td> </tr> <tr> <td>Hőmérséklet:</td> <td>Szobahőmérsékleten Kb. 5 – 25 °C, levegőpáratartalma 40 – 75% ajánlott <65%</td> </tr> <tr> <td>Felhordása:</td> <td>Raklival, Szélessimító lemezzel, csurgatással</td> </tr> <tr> <td>Felhasználható:</td> <td>Kb. 6 hónap originál csomagolásban</td> </tr> <tr> <td>Tárolása:</td> <td>Hűvös, száraz heljen</td> </tr> <tr> <td>Fagyálló:</td> <td>Igen</td> </tr> <tr> <td>Tűzálló:</td> <td>Igen</td> </tr> <tr> <td>Megjelölése a GefStoffV alapján:</td> <td>Xi Chromátszegény TRGS 613, Giscode ZP1</td> </tr> </table>	Alapanyag	Cement és műanyagkötő adalékok	Színe:	Szürke	Halmazállapota:	Pornemű	Vízadagolása:	25kg Unifill 999 6,5 liter vízben	Felhasználás:	Kb. 1,5kg/m ² /1mm rétegben	Felhasználási idő:	Kb. 20 – 30 perc, 2 – 3 perc érlelési idő betartásával	Hőmérséklet:	Szobahőmérsékleten Kb. 5 – 25 °C, levegőpáratartalma 40 – 75% ajánlott <65%	Felhordása:	Raklival, Szélessimító lemezzel, csurgatással	Felhasználható:	Kb. 6 hónap originál csomagolásban	Tárolása:	Hűvös, száraz heljen	Fagyálló:	Igen	Tűzálló:	Igen	Megjelölése a GefStoffV alapján:	Xi Chromátszegény TRGS 613, Giscode ZP1
Alapanyag	Cement és műanyagkötő adalékok																										
Színe:	Szürke																										
Halmazállapota:	Pornemű																										
Vízadagolása:	25kg Unifill 999 6,5 liter vízben																										
Felhasználás:	Kb. 1,5kg/m ² /1mm rétegben																										
Felhasználási idő:	Kb. 20 – 30 perc, 2 – 3 perc érlelési idő betartásával																										
Hőmérséklet:	Szobahőmérsékleten Kb. 5 – 25 °C, levegőpáratartalma 40 – 75% ajánlott <65%																										
Felhordása:	Raklival, Szélessimító lemezzel, csurgatással																										
Felhasználható:	Kb. 6 hónap originál csomagolásban																										
Tárolása:	Hűvös, száraz heljen																										
Fagyálló:	Igen																										
Tűzálló:	Igen																										
Megjelölése a GefStoffV alapján:	Xi Chromátszegény TRGS 613, Giscode ZP1																										
Alapfelület	<p>A felhasználáshoz előkészített felület a következő előírásoknak kell, hogy megfeleljen: VOB/DIN 18365, 18356, 18202 ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253, valamint TKB és BEB. Különösen nagy nyomás és húzó szilárdság, szárazság, por és repedés mentesség az előfeltétele. Hibás felületeket csiszolással, marással, portalanítással, alapozással lehet előkészíteni. Esetlegesen képződő fugákat, repedéseket 816 Epoxy öntömásszával vagy 911 Europlan Polyesterrel javíthatjuk. Lyukakat, egyenetlenségeket „906 Europlan Rapid” és „940 Europlan Quick” segítségével lehet megszüntetni. Az alapfelületnek megfelelő „Forbo”- alapozóval előkenni a technikai ismertető figyelembe vételével. Többretegű simító munkáknál 940 Europlan Quick felhasználásánál ajánlott a teljes kötést megvárni és köztes alapozásokat végezni. Kalciumsulfáttal kötött esztrichnel több mint 5mm-es rétegeknél nedvesség záró alapozót használjunk (045 PUR előkenő).</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p>Kerámiaacsempét csiszolás után különösen a fuga közöket későbbi billegések elkerülésére 070 kiegyenlítő alapozóval simítjuk, kitöltjük. Padlófűtés esetén a meglévő mérőpontoknál a maradék nedvességet DIN 4725 /4 alapján bevizsgálni</p>																										

- Feldolgozás:**
- 25kg 999 Nielliermassza Unifill 6,5 liter tiszta hideg vízzel egy elektromos keverő segítségével csomómentesre keverjük.
 - 2 – 3 perces érlelés után ismételten keverjük össze az alapanyagot majd 20 - 30 percen belül dolgozzuk fel, ügyelve arra, hogy a réteg max. 5mm lehet.
 - Rakli vagy légtelenítöhenger felhasználása sima felületet eredményez, a kész felület további csiszolás általában nem szükséges
 - Irodai gördülőszékek használatához legalább 1, 5 – 2mm réteget simítsunk.
 - Padlófűtésnél 24 órával előtte a fűtést kikapcsolni. Padlóhőmérséklet max. 18 °C lehet. Legkorábban 24 óra múlva lehet a fűtést lepcsőzetesen bekapcsolni, beüzemelni.
 - A kötesi idő alatt kerüljük a huzatot és napsugárzást. Ezek ugyanis egy tulságosan gyors kiszáradáshoz vezetnek aminek következtében az anyag „megég”. Repedésekhez és porosodáshoz vezet.
 - A felhordott réteg 18 – 20 °C-on 2 – 3 óra múlva járható. Kevesebb hőmérséklet lassítja hidraulikus kötést. A munkafeltételek figyelembe vételével a burkolat lerakása 1nap/3mm réteg késedelemmel kezdhető el.
 - Túlhígítást kerüljük mert izzaposodáshoz és egyenetlen anyag kicsapodáshoz vezet. A rétegek nem lesznek stabilak.

Figyelmeztetés: A termék veszélyes anyagokat tartalmaz, tartsa be a biztonsági előírásokat! Nem javasolt más termekkel keverni kivéve ha kifejezetten előirt.Felbontott csomagokat lehetőleg levegőmentesen zárjuk és minél előbb használjuk fel. Simitott felületek burkolását minél előbb kezdjük el! Technikai adatokat a burkolóanyagoktól vegyük figyelembe. Szakmai normák és szabályok betartása szükséges. Németországon kívüli felhasználás esetén a nemzetközi előírások alkalmazása magától értetődően ajánlott.

Csomagolás: 25kg zsákokban

Tanácsoljuk, vegyék figyelembe: A termék felhasználási javaslatait Cégünk hosszantartó labor kísérleteinek és saját tapasztalatainak alapján állítottuk össze. Egyedi esetekben jóállást a sok oldalú felhasználási lehetőségek valamint a tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk! A termékkel kapcsolatos szabványokat és szabályokat kérjük vegyék figyelembe. Németországon kívül a Nemzetközi szabályok alkalmazása érvényesül. Minden eltérés az általunk tanácsolt felhasználástól csak a Gyártó egyet értésével érvényes. Ellenkező esetben megszűnik a szavatosság. Teljes mértékű alkalmazás előtt többszöri próbamunka javasolt. Kérjük vegye figyelembe Cégünk Általános Üzleti Előírásait („AGB”) A jelenlegi technikai információkkal hatályát veszíti mindennemű előző termék leírás.

Aktuális kiadás 18.07.2005