
Parkett Doctor

Tulajdonságai:

- Nedvességre keményedő PUR ragasztó
- parketta alatti kisméretű üregek javítására
- Könnyedén habosítva nagyon jó üregkitöltő

Következő anyagok alá fecskendezve:

- Minden lerakott parketta és faburkolat
- Minden aljzatra

Műszaki adatok:

Alapanyag:	PUR
Szín:	Barna
Állapot:	Folyékony
Sűrűség:	Kb. 1,1g/cm ³
Tisztítószer:	683-as oldat
Felhordási mód:	Közvetlenül a palackból
Kötési idő:	Legalább 3 óra*
Raktározás:	Legalább 12 hónapig eredeti csomagolásban
Raktározási feltétel:	Jól bezárva, hűvös helyen, fagymentesen, felbontott göngyöleget ismét jól bezárva
Fagyra érzékenység:	Nincs
GefStoffV jelzés:	Xn
Biztonsági adatlap:	Kérésre

*A megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.

Feldolgozás: Az üreget behatároljuk. A fúrás helyét a kitörések és beszennyeződések elkerülése miatt ragasztószalaggal biztosítjuk. Lyukat fúrunk, a ragasztót bespricceljük. Igény esetén egyszer használatos tűvel dolgozzunk. a felesleges ragasztóanyagot eltávolítjuk. A fúrt lyukat színben azonos fa tiplivel bezárjuk. Ragasztószalagot eltávolítjuk és néhány óra hosszan a ragasztó megkötéséig súllyal terheljük.

Helyiség klíma: Alzathőmérséklet legalább 15 °C
A helyiség és a ragasztó hőmérséklete nem lehet 18 °C alatt
Relatív páratartalom nem magasabb, mint 75%

Csomagolás: 0,75 kg egyszer használatos csomagolásban

Figyelembe veendő: A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk!

A szakmához kapcsolódó szabványok és szabályok betartandók Németországon kívüli alkalmazásnál a mindenkori nemzeti szabályok ismerete és betartása a felhasználó feladata. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését.
Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek.

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti.

Aktuális kiadás 2008.03.11.